



# 昆山市创易电子有限公司

电话: 0512-55160551

传真: 0512-57710863

## 产品信息

<b>类别:</b>	美纹胶带	<b>型号:</b>	CY-M01C	<b>普通型</b>
<b>胶带组成:</b>	离型剂: 表面活性剂	<b>基材:</b>	皱纹纸	<b>胶粘剂:</b> 橡胶 压敏胶粘剂
<b>性能指标:</b>				
<b>指标</b>	<b>单位</b>	<b>标准</b>	<b>检测标准</b>	
总厚度	$\mu\text{m}$	145 $\pm$ 10	GB/T 7125-1999	
初粘性 (滚球法)	钢球号	10#	GB/T 4852-2002	
180° 剥离强度 (对不锈钢板)	kN/m	$\geq 0.18$	GB/T 2792-1998	
	N/25mm	$\geq 4.5$		
持粘性 (对不锈钢板)	h	$\geq 1$	GB/T 4851-1998	
拉伸强度	kN/m	$\geq 2.5$	GB/T 7753-1987	
	N/cm	$\geq 25$		
断裂伸长率	%	$\leq 20$	GB/T 7753-1987	
最高耐温				
<b>特性:</b> 快速粘贴、容易剥离、手撕易断、书写方便等				
<b>用途:</b> 适用于室内装修油漆喷漆遮盖、轻便物包扎、固定轻便物体、棉绒清除、包装等				
<b>颜色:</b> 白色、自然色				
<b>运输及储存:</b>				
<ul style="list-style-type: none"><li>● 半产品在搬运、贮存时应保质竖放, 并避免出现挤压胶面现象</li><li>● 产品应保持原包装并储存在阴凉干燥的环境下, 避免阳光照射、冷冻和高温</li><li>● 在温度 20°C~30°C, 湿度 50%~70%条件下, 保质期为 6 个月</li></ul>				
<b>使用注意事项:</b> 被粘表面应清洁、干燥、无油脂或其他污染				
<b>其它:</b> 符合欧盟 RoHS 指令的要求				
<b>备注:</b>				
<ul style="list-style-type: none"><li>● 本产品的性能指标是根据国标检测的结果, 在实际使用中, 因使用环境、基材、方法等不同, 产品所表现出的实际性能也会出现各种差异, 请务必在试用合格后再做大批量使用。</li></ul>				
<b>编制:</b> Sunny	<b>审核:</b> 郭水明		<b>批准:</b> 李志伟	
<b>发行日期:</b> 2010-05-01			<b>版本:</b> B/0	